



FISA TEHNICA  
**APLA**

## AplaSoclu

### Tencuiala decorativa mozaicata

Nr:160 Editia1: Revizia:3

Data:22.07.2014

#### PREZENTARE ȘI PERFORMANȚE:

Tencuială decorativă pe bază de copolimeri în dispersie apoasă, granule de cuarț colorat și aditivi.

##### Performante:

- Asigura protecția peretelui;
- Permite respirația peretelui;
- Se pot realiza cu ușurință decorațiuni variate ca nuanțe și geometrie;
- Rezistența la cicluri de îngheț – deșgheț;
- Pelicula durabilă și rezistentă la: - socuri mecanice;  
- spălări repetate cu apă.

Produsul este înregistrat în „REGISTRUL NATIONAL al PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCTII”

#### UTILIZARE:

**AplaSoclu** este o tencuială mozaicată destinată protejării și finisării în scop decorativ a socurilor, a suprafețelor minerale, tencuielilor de ciment, suprafețelor de beton (stâlpi, grinzi, pereți, plafoane etc). Se recomandă și pentru suprafețe puternic solicitate (casa scârilor, coridoare etc). Este disponibilă în 12 nuanțe standard în sistemul **AplReadyColor**.

#### DATE TEHNICE:

<b>Densitate, g/cm<sup>3</sup></b>	1,72 ± 0,05
<b>COV</b>	Subcategorie produs: „Acoperiri multicolore” Valoare limită maximă COV, g/l: 150 (2007) / 100 (2010) Conținutul maxim de COV al produsului în starea gata pentru utilizare, g/l: 30 conform cartelei
<b>Culoare</b>	granulat
<b>Aspect peliculă</b>	6 ore
<b>Uscare la atingere, 20°C</b>	72 ore
<b>Uscare totală, 20°C</b>	Condițiile de aplicare se vor menține până la reticularea totală; Recomandăm verificarea prognozei meteo.

#### APLICARE / MOD DE UTILIZARE

**Pregătire produs** | Se omogenizează înainte de utilizare.

##### Pregătire suprafața

Suprafețele pe care se aplică vopseaua trebuie să fie stabile, rezistente, curate, lipsite de praf sau grăsimi și uniform pregătite din punct de vedere al culorii, texturii și tipului de material.

##### Suprafețe noi:

- suprafețele din beton și cele minerale peste care se aplică tencuiala decorativă mozaicată, trebuie să fie perfect uscate. Timpul recomandat pentru maturare este de 28 zile de la punerea în operă;
- masa de șpaclu a termosistemului peste care se aplică tencuiala decorativă mozaicată, se usucă conform recomandărilor producătorului (minim 7 zile);
- se îndepărtează reziduurile de material întărit;
- se amorsează cu amorsa texturată **AplTencoPrimer** într-un singur strat (uscare 24 de ore).

##### Suprafețe vechi și/sau vopsite în prealabil

- nu se aplică pe pelicule de lacuri, vopsele și emailuri sau zugrăveli de var/humă;
- se curăță finisajul vechi, suprafețele neaderente și se remediază eventualele defecte ale suportului (exfolieri, fisuri etc.);
- zonele pe care s-au efectuat reparații se nivelează, se lasă să se matureze minim 72 ore, se curăță de praf sau alte impurități și se amorsează cu amorsa texturată **AplTencoPrimer** (uscare 24 ore).

### Suprafete de gips carton

- se aplica **AplaTencoPrimer** (usucare 24 de ore).

### Atentie!

- Nu se combină cu alte produse;
- Nu se aplica peste adezivi de nici un tip sau pe gleturi cu alte destinatii decat finisarea peretilor;
- Nu se aplică în condiții de expunere directă la radiații solare, vânt, ploaie, ceață, ninsoare etc.
- Nu se aplică peste pelicule de lacuri, vopsele și emailuri pe bază de solvent sau pe zugrăveli de var sau humă, acestea se indeparteaza complet si se regletuieste suportul;
- Pentru întreaga suprafață trebuie folosit un singur lot de produs. Dacă există mai multe loturi, se recomandă amestecarea acestora înainte de aplicare;
- Nerespectarea instructiunilor de aplicare poate modifica culoarea (temporar), calitatea si randamentul acoperirii.
- Lucrul cu personal nespecializat, utilizarea uneltelor de aplicare neadecvate sau aplicarea în alte condiții decât cele recomandate (căldură excesivă, frig, etc.), nu implică responsabilitatea producătorului;
- Nu se aplică pe suprafețe orizontale pe care precipitațiile cad perpendicular (acoperiș, glafuri etc);
- Producatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care nu sunt respectate instructiunile de pe eticheta.
- Producatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care suportul nu este pregatit corespunzator conform instructiunilor.

Număr de straturi

1

Randament teoretic de aplicare

3,4 – 4 kg/mp

Pierderile de material in timpul aplicarii variaza functie de forma, marimea, pregatirea suprafetei si trebuie luate in considerare suplimentar.

Condiții de aplicare

Temperatură			Umiditate	
produs	suprafață	mediu	suprafață	mediu
10-30°C	10-30°C	10-30°C	max. 12%	max.70%

Umiditatea crescuta a aerului si a suportului, temperaturile extreme și calitatea necorespunzatoare a suportului pot modifica aspectul și calitatea acoperirii.

Mod de aplicare

Cu gletiera din oțel inoxidabil

Curățare echipament de lucru

Apă

### APLA recomandă:

Aplică tencuiala decorativă mozaică **AplaSoclu** în sistem cu amorsa texturată **AplaTencoPrimer**.

### TERMEN DE VALABILITATE

24 luni de la data fabricației, în ambalajul original, sigilat, închis etanș, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare.

### AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Ambalare

Produsul se ambalează în recipiente din material plastic închise etanș ce contin 24 kg

Transport și Depozitare

În ambalajul original închis etanș, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de caldură, la temperaturi între 5 - 30°C. **Risc de depreciere prin îngheț.**

### MĂSURI DE SECURITATE

**Deșeurii:** Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei in vigoare.

### Fabryo Corporation

Popesti-Leordeni, Sos. Oltenitei 202B, jud. Ifov

Tel: (+4)021 4055000; Fax (+4)021 405 5026

- 2 -

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2008 și ISO 14001:2004

*Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă..*