

AplaFill

Tencuiala mecanizată pe bază de ciment

PERFORMANȚE PRODUS:

- Tencuială ușoară, consum redus;
- Aplicare la interior și exterior;
- Suprafața rezultată este fină, nu necesită glet de încărcare.

UTILIZĂRI:

Este un mortar ușor (cu perlită și aditivi) care se utilizează la interiorul și exteriorul clădirilor civile și industriale, pentru nivelarea grosieră (egalizarea) pereților sau tavanelor. După aplicare, rezultă o suprafață netedă, ideală pentru aplicarea gleturilor de finisaj.

DATE TEHNICE:

Proporție apă/sac 25 kg: 7,5 litri

Timp de lucru: 90 min

Grosime strat: 2 ÷ 40 mm

Timp de uscare înaintea aplicării finisajului: minim 7 zile (grosime medie strat de 10 mm)

Timpul de uscare și maturare completă: 28 zile

APLICARE PRODUS:

Înainte de aplicare se reglează mașina de tencuit pentru un dozaj de apă de cca. 300 ml/kg apoi se efectuează o încărcare pe o mică suprafață, pentru reglarea consistenței corecte.

CONSUM

0,9 - 1,1 kg/m² în strat de 1 mm grosime

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni

AMBALĂRI

Saci: 25 kg

RECOMANDĂRI

Folosește **AplaFill** tencuială mecanizată pe bază de ciment în sistem cu **AplaFill** amorsă de contact, aplică **AplaFill** glet de finisaj pentru interior sau pentru exterior pe bază de ciment alb și finisează cu vopselele lavabile de interior **APLA**.

Pentru mai multe informații, consultați fișa tehnică a produsului.
www.fabryo.com sau www.apla.ro

Încărcare mare dintr-un
singur strat!

