



## AplaSoclu

### Tencuiala decorativa mozaicata

Nr:160 Editia: 2 Revizia: 5

Data: 14.10.2024

#### PREZENTARE ȘI PERFORMANȚE:

Tencuială decorativă pe bază de copolimeri în dispersie apoasă, granule de cuarț colorat și aditivi.

##### Performante:

- Asigura protecția peretelui;
- Permite respirația peretelui;
- Se pot realiza cu ușurință decorațiuni variate ca nuanțe și geometrie;
- Rezistența la cicluri de îngheț – dezgheț;
- Pelicula durabilă și rezistentă la: - șocuri mecanice;  
- spălări repetate cu apă.

Produsul este înregistrat în „REGISTRUL NATIONAL al PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCTII”

#### UTILIZARE:

**AplaSoclu** este o tencuială mozaicată destinată protejării și finisării în scop decorativ a soclurilor, a suprafețelor minerale, tencuielilor de ciment, suprafețelor de beton (stâlpi, grinzi, pereți, plafoane, etc). Se recomandă și pentru suprafețe puternic solicitate (casa scârilor, coridoare etc). Este disponibilă în 12 nuanțe standard.

#### DATE TEHNICE:

<b>Densitate, g/cm<sup>3</sup></b>	1,72 ± 0,05
<b>COV</b>	Subcategorie produs: „Acoperiri multicolore” Valoare limita maximă COV, g/l: 100 (2010) Conținutul maxim de COV al produsului în starea gata pentru utilizare, g/l:30
<b>Culoare</b>	conform cartelei
<b>Aspect peliculă</b>	Granulat
<b>Dimensiune granule</b>	1,2-1,8 mm
<b>Uscare la atingere, 20°C</b>	6 ore
<b>Uscare totală, 20°C</b>	3-7 zile
	Condițiile de aplicare se vor menține până la reticularea totală; Recomandăm verificarea prognozei meteo.

#### APLICARE / MOD DE UTILIZARE

**Pregătire produs** | Se omogenizează înainte de utilizare.

##### Pregătirea suprafeței

suprafețele pe care se aplică tencuiala trebuie să fie stabile, rezistente, curate, lipsite de praf sau grăsimi și uniform pregătite din punct de vedere al culorii, texturii și tipului de material.

##### Suprafețe noi:

- suprafețele din beton și cele minerale peste care se aplică tencuiala decorativă mozaicată, trebuie să fie perfect uscate. Timpul recomandat pentru maturare este de 28 zile de la punerea în operă;
- masa de șpaclu a termosistemului peste care se aplică tencuiala decorativă mozaicată, se usucă conform recomandărilor producătorului ( minim 7 zile);
- se îndepărtează reziduurile de material întărit;
- se amorsează cu amorsa texturată **AplaTencoGrund**, grund pentru tencuieli decorative, într-un singur strat (uscare 24 de ore).

##### Suprafețe vechi și/sau vopsite în prealabil

- nu se aplică pe pelicule de lacuri, vopsele și emailuri sau zugrăveli de var/humă;
- se curăță finisajul vechi, suprafețele neaderente și se remediază eventualele defecte ale suportului (exfolieri, fisuri etc.);

- zonele pe care s-au efectuat reparații se nivelează, se lasă să se matureze minim 72 ore, se curăță de praf sau alte impurități și se amorsează cu amorsa texturată **AplaTencoGrund** (uscare 24 ore).

#### Suprafețe de gips carton

- se aplică **AplaTencoGrund** (uscare 24 de ore).

#### **Atenție!**

- Nu se combină cu alte produse.
- Nu se aplică în condiții de expunere directă la ploaie, ceață, ninsoare, radiații solare, vânt, etc.
- Suportul umed și umiditatea excesivă din mediu va împiedica uscarea iar aspectul liantului va fi ca cel al produsului umed (alb semitransparent)
- Nu se aplica peste adezivi de nici un tip sau pe gleturi cu alte destinații decât finisarea pereților;
- Pentru întreaga suprafață trebuie folosit un singur lot de produs. Dacă există mai multe loturi, se recomandă amestecarea acestora înainte de aplicare;
- Nerespectarea instrucțiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea și randamentul acoperirii;
- Lucrul cu personal nespecializat, utilizarea uneltelor de aplicare neadecvate sau aplicarea în alte condiții (căldură excesivă, intemperii, curenți de aer etc.) decât cele recomandate, nu implică responsabilitatea producătorului.
- Nu se aplică pe suprafețe orizontale pe care precipitațiile cad perpendicular (acoperiș, glafuri etc);
- Folosiți echipament de protecție corespunzător.
- La finisarea unui perete, se va folosi un singur tip de glet.
- Producătorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care nu sunt respectate instrucțiunile de pe eticheta.
- Producătorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care suportul nu este pregătit corespunzător conform instrucțiunilor.

**Număr de straturi**  
**Randament teoretic de aplicare**

1  
3,4 – 4 kg/mp ( pentru granulația de 1.2 – 1.8 mm )  
Pierderile de material în timpul aplicării variază funcție de forma, mărimea, pregătirea suprafeței și trebuie luate în considerare suplimentar.

**Condiții de aplicare**

Temperatură			Umiditate	
produs	suprafață	mediu	suprafață	mediu
10-30°C	10-30°C	10-30°C	max. 12%	max.70%

Umiditatea crescută a aerului și a suportului, temperaturile extreme și calitatea necorespunzătoare a suportului pot modifica aspectul și calitatea acoperirii.

**Mod de aplicare**  
**Curățarea echipamentului de lucru**

Cu gletiera din oțel inoxidabil  
Apă

#### **APLA recomandă:**

Aplică tencuiala decorativă mozaicată **AplaSoclu** în sistem cu amorsa texturată **AplaTencoGrund**, grund pentru tencuiele decorative!

#### **TERMEN DE VALABILITATE**

30 luni de la data fabricației, în ambalajul original, sigilat, bine închis, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare.

- 2 -

# AkzoNobel

**Fabryo Corporation SRL**

Popești - Leordeni, Șos Olteniței, nr. 202B, jud. Ilfov

Tel.: 021/405.50.25; Fax: 021/405.50.26; Email: office@fabryo.com; www.fabryo.com

Cod Fiscal: RO 6046627, Nr. Inregistrare: J23/83/19.01.2006

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediul certificat conform ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015

*Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă.*

## AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

<b>Ambalare</b>	Produsul se ambalează în recipiente din material plastic închise etanș ce conțin 24 kg În ambalajul original bine închis, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de căldură, la temperaturi între 5 - 30°C. <b>Risc de depreciere prin îngheț.</b>
<b>Transport și Depozitare</b>	

## MĂSURI DE SECURITATE

**Deșeuri:** Reziduurile de produs și ambalaj constituie deșeuri și se tratează conform legislației în vigoare.



Fabryo Corporation S.R.L  
Șos. Olteniței nr. 202 B,  
Popești Leordeni, Ilfov  
13  
**00007-CPR-2013/07/01**

(SR) EN 15824:2017  
**AplaSoclu**

Produs pe bază de mortare organice, utilizat pentru finisarea decorativă și de protecție a pereților exteriori, coloanelor.

Permeabilitate la vaporii de apă..... clasa V<sub>2</sub>  
Absorbția la apă.....clasa W<sub>3</sub>  
Aderență .....≥0,3 N/mm<sup>2</sup> (MPa)  
Durabilitate.....NPD conform (SR) EN 15824:2017 punctul 4.5  
Conductivitate termică (λ 10 uscat P=50%).....0,61 W/mK  
Reacție la foc .....euroclasa B- S2d0  
Substanțe periculoase .....Sub limita legală de etichetare. Vezi fișa cu date de securitate

- 3 -

# AkzoNobel

**Fabryo Corporation SRL**

Popești - Leordeni, Șos Olteniței, nr. 202B, jud. Ilfov

Tel.: 021/405.50.25; Fax: 021/405.50.26; Email: office@fabryo.com; www.fabryo.com

Cod Fiscal: RO 6046627, Nr. Inregistrare: J23/83/19.01.2006

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015  
*Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă.*