



FISA TEHNICA
APLA

AplaFill

Chit de cutit

Nr:182 Editia:2 Revizia:0

Data:05.05.2017

PREZENTARE ȘI PERFORMANȚE:

Chit pentru uz interior și exterior, pe baza de dispersii apoase de rășini sintetice, extenderi, plastifianți, aditivi reologici și conservanți. Aderenta buna la suport, lucrabilitate foarte buna, fara efect de scurgere.

Produsul este avizat de către Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții prin:

-Agrementul Tehnic nr. 002-04/1340-2016

UTILIZARE:

Se utilizează pentru mici reparatii de umplere și uniformizare a suprafețelor din lemn, zidarie, beton, caramida, gips-carton etc. Prezinta aderenta buna la suportul pregătit corespunzător, lucrabilitate foarte buna, uscare rapida, fără fisurare. După uscare devine ușor de slefuit fara a genera praf in exces. In urma slefuirii rezulta o suprafata neteda, gata pregatita pentru a fi acoperita cu vopsea pe baza de apa sau solvent.

DATE TEHNICE:

Densitate, g/cm ³	1,75 ± 0,05
Culoare	alb
Uscare pentru slefuire, 20°C	2 ore
Uscare pentru vopsire, 20°C	3-5 ore
Uscare totală (reticulare), 20°C	24 ore
	Condițiile de aplicare se mentin pana la uscare pentru slefuire. Recomandam verificarea prognozei meteo.

4. APLICARE / MOD DE UTILIZARE

Pregătire produs Se aplica nediluat; Pentru corectarea suprafețelor colorate, chitul se poate nuanța cu colorant pentru vopsea lavabila la nuanța suportului.
Se omogenizează bine înainte de utilizare.

Pregătire suprafață

In vederea obtinerii performantelor maxime ale produsului, este necesara respectarea stricta a tuturor instructiunilor de aplicare, conditiilor, precautiilor si a eventualelor limitari.

Suprafețele pe care se aplică chitul trebuie să fie stabile, rezistente, curate, lipsite de praf sau grasimi;

a) Suprafete noi din lemn:

-se slefuiesc in lungul fibrei cu hartie abraziva de granulatie min. 150;

-se desprafuiesc si se degreseaza;

b) Suprafete din lemn vopsite in prealabil

-se indeparteaza vopseaua sau lacul pana la suport, apoi se trateaza ca si suprafetele noi.

c) Suprafete din zidarie vopsite în prealabil

- nu se aplică pe pelicule de lacuri, vopsele și emailuri pe bază de solvent sau pe zugrăveli de var/humă;

- se curăță zugrăveala sau tencuiala veche neaderentă;

- se desprafuiesc suprafața.

- în cazul unui suport acoperit de urme de praf, sfărâmicos, foarte vechi sau foarte puternic absorbant (poros) se amorsează cu

AplaLux amorsă concentrată pentru interior, diluată până la 1:4.

ATENȚIE!

- Nerespectarea instrucțiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea și randamentul acoperirii.
- Nu se combina cu alte produse.
- Lucrul cu personal nespecializat sau în condiții de utilizare diferite (căldură excesivă, frig, etc.) față de cele recomandate, nu implică responsabilitatea producătorului.
- Producatorul nu își asuma responsabilitatea în cazul în care nu sunt respectate instrucțiunile de pe eticheta.

Număr de straturi | 1 (dacă este necesar, se poate aplica un al doilea strat, după uscarea primului strat)
Grosime pelicula | max. 1 mm
Consum | 300 g/mp – la chituire
| 500 g/mp – la gletuire

Condiții de aplicare

Condiții	Temp.			Umiditate	
	produs	suprafață	mediu	suprafață	mediu
Min-Max.	10-30°C	10-30°C	10-30°C	max. 12%	max. 70%

Mod de aplicare | Aplicare cu șpaclul și finisare cu gletiera
Curățare echipament de lucru | Apă

APLA recomandă:

Dupa finalizarea reparațiilor cu **AplaFill** chit de cutit, amorsează cu **AplaLux** amorsă concentrată pentru interior și finisează cu vopselele lavabile din gama **APLA**.

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni de la data fabricației, în ambalajul original, sigilat, închis etanș, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Ambalare | Produsul se ambalează în recipiente din material plastic, închise etanș, ce contin 0,8 Kg și 5 kg.
Transport și Depozitare | În ambalajul original închis etanș, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de căldură, la temperaturi între 5 - 30 °C. **Risc de depreciere prin îngheț.**

MĂSURI DE SECURITATE

Deșuri: Reziduurile de produs și ambalaj constituie deșuri și se tratează conform legislației în vigoare.

Fabry Corporation
Popesti-Leordeni, Sos. Oltenitei 202B, jud. Ifov
Tel: (+4)021 4055000; Fax (+4)021 405 5026

- 2 -

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2008 și ISO 14001:2004

Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă..